

# Poliuretano

Propriedades	Valor	Parâmetro	Unid.	Norma
Dureza Shore A/D	90-95	Shore D	-	ASTM D 2240
Resistência a abrasão	85	-	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Resistência a flexão	86	5mm/min	MPa	ASTM D 790
Resistência ao rasgo	72-80	-	kN/M	ASTM D 624
Resistência a tração	250-310	-	Kgf/cm <sup>2</sup>	ASTM D 412
Resiliência	26	BASHORE	%	ASTM D 2632
Deformação Permanente	40	-	%	ASTM D 395 Método B
Resistência ao impacto c/ entalhe (Charpy)	11,11	2,9m/s	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA
Densidade / Peso específico	1,15	-	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792

